

LAMINAATTILATTIOIDEN KÄYTTÖLUOKAT EN 13329



Käyttöluokka 21

Asuintilat / vähäinen tai ajoittainen käyttö
Hankauksen kesto AC1 (IP \geq 900 Ø)
Soveltuvuus esim: makuuhuoneet



Käyttöluokka 22

Asuintilat / normaali käyttö
Hankauksen kesto AC2 (IP \geq 1.800 Ø)
Soveltuvuus esim: normaalikäytössä olevat
asuin- ja ruokahuoneet



Käyttöluokka 23

Asuintilat / kova käyttö
Hankauksen kesto AC3 (IP \geq 2.500 Ø)
Soveltuvuus esim: eteiset, kovassa käytössä olevat
asuin- ja ruokahuoneet



Käyttöluokka 31

Julkiset tilat / vähäinen tai ajoittainen käyttö
Hankauksen kesto AC3 (IP \geq 2.500 Ø)
Soveltuvuus esim: eteiset, sisäänkäyntiportait, yksityiset toimistot, kokouksetilat, hotellihuoneet



Käyttöluokka 32

Julkiset tilat / normaali käyttö
Hankauksen kesto AC4 (IP \geq 4.000 Ø)
Soveltuvuus esim: luokkahuoneet, pienet liiketilat



Käyttöluokka 33

Julkiset tilat / kova käyttö
Hankauksen kesto AC5 (IP \geq 6.500 Ø)
Soveltuvuus esim: käytävät, suuret toimistotilat, julkiset rakennukset, liiketilat